

ALROTIX voor buiten en binnen

Terpentine verdunbare muurverf op basis van alkydhars met zéér goede buitenduurzaamheid

TOEPASSING:

Bij uitstek geschikt voor buitentoepassing op tal van niet alkalische ondergronden waaronder beton, gasbeton, metsel- en pleisterwerk (minstens 12 maanden oud). Het schilderen van hard- en zachtboard, spaanderplaat en andere bouwplaten. Het overschilderen van oude, nog intacte alkydhars- en dispersiemuurverven.

KENMERKEN:

Spanningsarm, was- en schrobvast, goede dekkraft, goede vulling, gemakkelijk verwerkbaar, zacht glanzend, isoleert nicotine-, roet- en rookaanslag, koffie-, thee- en watervlekken.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 1,30 kg./ltr.
Glansgraad	zijdeglans.
Kleur	wit, tevens zijn alle pastel tinten te maken.
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	na ca. 12 uur.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 90%
Praktisch rendement	ca. 1 liter op 8 m ² .
Applicatiemethode	roller, kwast, blokwitter, airless-spuit, e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Verdunning	terpentine maximaal 5%.
Was- en schrobvastheid	Bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd.
Overschilderbaarheid	Goed overschilderbaar met alkydharsverven.
Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog en vetvrij.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.

GEbruIKSINSTRUKTIE:

Ondergrond ontdoen van ongerechtigheden.
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Cement en andere alkalische ondergronden dienen tenminste 12 maanden oud te zijn.
Eventuele zoutuitslag bij metselwerk droog en zeer goed afborstelen.
Bij beton dient de cementschil te worden verwijderd.
Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Novaton Fixeer.
Licht poederende ondergronden voorstrijken met Novaton Fixeer.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine.

ALROTIX voor buiten en binnen

Vervolg

SYSTEMEN:

Onbehandelde, niet (meer) alkalische ondergronden:

Ontdoen van ongerechtigheden.

Sterk zuigende of licht poederende ondergronden impregneren met Novaton Fixeer.

Na droging afschilderen met Alrotix voor buiten en binnen.

Oude intacte alkydhars- en dispersiemuurverven:

Geheel afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.

Glanzende olie- en alkydharsmuurverflagen mat schuren.

Eventuele gebreken bijwerken.

Gronden met Alrotix v.b.b., waaraan maximaal 10% terpentine is toegevoegd.

Na droging afschilderen met Alrotix voor buiten en binnen.

Licht poederende, intacte oude verflagen:

Geheel afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.

Eventuele gebreken bijwerken.

Impregneren met Novaton Fixeer.

Na droging afschilderen met Alrotix voor buiten en binnen.

Board, gips-, spaanderplaat e.d.:

Spijkergaatjes e.d. vullen.

Gronden met Alrotix v.b.b., waaraan maximaal 10% terpentine is toegevoegd.

Na droging afschilderen met Alrotix voor buiten en binnen.

VERPAKKING:

Bussen van 1, 4 en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.