

# DAKOTEX AC

## Waterverdunbare muurverf voor buiten en binnen op basis van copolymeerdispersie in zijdeglans en mat.

### TOEPASSING:

Bij uitstek geschikt voor buitentoepassing op tal van ondergronden waaronder vezel- en spaanderplaat, winddroog beton, gasbeton, metsel- en pleisterwerk etc. Tevens overal binnen toepasbaar waar hoge eisen worden gesteld aan wasbaarheid, elasticiteit etc., zeer geschikt voor het overschilderen van glasweefsel.

### KENMERKEN:

Onverzeepbaar, elastisch, waterdampdoorlatend, uitstekend weervast, duurzame elasticiteit, zeer geschikt over skin en glasweefsel, Dakotex AC mat tevens zeer geschikt over vinyl, weinig vuilaanhechtend, was- en schrobvast, goede dekkraft, goede vulling, goede vloeiing en bovendien geen hinderlijke geur (waardoor ook uitstekend binnen toepasbaar).

### BASISGEGEVENS:

Dichtheid	mat wit	ca. 1,5 kg./litr.
	zijdeglans wit	ca. 1,4 kg./litr.
Glansgraad	mat en zijdeglans.	
Kleur	wit en vrijwel alle kleuren leverbaar.	
	mat tevens in plintgrijs uit voorraad leverbaar.	
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:		
Stofdroog	na 30 minuten.	
Overschilderbaar	na 4 uur met een volgende laag Dakotex AC.	
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.	
Praktisch rendement	1 liter op 7-9 m <sup>2</sup> afhankelijk v.d. ondergrond.	
Applicatiemethode	roller, kwast, blokwitter, airless-spuit, e.d.	
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.	
Was- en schrobvastheid	bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd.	
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met zichzelf en andere elastische dispersieverven.	
Vergelingsweerstand	niet vergelend.	
Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.	
Vloeiing	opvallend goede vloeiing	

### ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, schoon en vetvrij.  
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.  
Geschikt op alkalische ondergronden zoals winddroog beton, schuur- en pleisterwerk etc.

### GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.  
De ondergrond moet goed winddroog zijn.  
Eventuele zoutuitslag bij metselwerk droog afborstelen.  
Bij beton dient de cementshuid te worden verwijderd.  
Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Porex 2000 (verdund).  
Licht poederende ondergronden voorstrijken met Porex 2000 (verdund).  
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

# DAKOTEX AC

## Vervolg

Algemeen advies onbehandelde ondergronden:

**Vóór het aanbrengen van watergedragen verven op onbehandelde ondergronden adviseren wij altijd eerst voor te strijken met verdunde Porex 2000.**

### SYSTEMEN:

#### **Licht poederende en zuigende ondergronden:**

Impregneren met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Porex 2000 goed verzadigd aanbrengen  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex AC mat of zijdeglans.

#### **Nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog):**

Voorstrijken met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex AC mat of zijdeglans.

#### **Board, gips-, spaanderplaat e.d.:**

Spijker gaatjes e.d. vullen.  
Voorstrijken met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex AC mat of zijdeglans.

#### **Met vinylbehang beplakte muren en wanden:**

Geheel indien nodig afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.  
Eventuele gebreken bijwerken.  
Dekkend afschilderen met Dakotex AC mat.

#### **Met nicotine-, roet-, teervlekken etc. vervuilde ondergronden:**

Goed verzadigd voorstrijken met Porex 2000 onverdund (aan de glansgraad is te zien of de ondergrond overal goed is geraakt).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex AC mat of zijdeglans.

#### **Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen:**

Geheel afwassen met ammoniakwater of reinigen met behulp van hogedruk-gevelreinigungsapparatuur.  
Glanzende olie- en alkydharsmuurverflagen goed mat schuren.  
Eventuele gebreken bijwerken.  
Licht poederende verflagen impregneren met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex AC mat of zijdeglans.

### VERPAKKING:

Emmers van 1, 2½, 5 en 10 liter    plintgrijs in emmers van 1 en 2½ liter.

### HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.