

# EKLATANT GRONDVERF

## Grondverf voor buiten en binnen op basis van alkydhars.

### **TOEPASSING:**

Als grondverf voor buiten en binnen op nieuw hout en als hechtgrond voor buiten en binnen over oude verflagen en goed uitzierend schilderwerk.

### **KENMERKEN:**

Opvallend goede vloeijing, zeer goede vulling en geeft een goed gesloten zacht glanzende ondergrond, goede hechting op diverse ondergronden, vochtregulerend, gemakkelijk verwerkbaar en goed schuurbaar.

### **BASISGEGEVENS:**

Dichtheid	ca. 1,4 kg./ltr.
Kleur	wit en donkergrijs.
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na 120 minuten.
Overschilderbaar	na 12 uur.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	1 liter op 10-12 m <sup>2</sup> bij kwast-applicatie (afhankelijk van de kwaliteit en de vorm van de ondergrond).
Applicatiemethode	roller, kwast, luchtsput, e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.
Verdunning	terpentine maximaal 5%.

### **ONDERGRONDCONDITIE:**

Droog, schoon en vetvrij.  
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.

### **GEBRUIKSINSTRUKTIE:**

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.  
De ondergrond moet goed droog zijn.  
Op nog niet behandelde ondergronden alleen de eerste laag met 10% terpentine verdunnen.  
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine.

# EKLATANT GRONDVERF

## Vervolg

### SYSTEMEN:

#### **Nieuw werk:**

De ondergrond vooraf stof- en vetvrij maken.

De eerste laag Eklatant Grondverf schraal opbrengen (met ca. 10% terpentine verdunnen).

Volgende laag c.q. lagen onverdund opbrengen.

Na droging aflakken met een acryl- of alkydharsverf.

#### **Oude intacte verf- en laklagen:**

De ondergrond afwassen met ammoniakwater en/of goed schuren.

Intacte menielagen of primers zonodig ontvetten en/of schuren.

Eén laag Eklatant grondverf onverdund aanbrengen.

Na droging aflakken met een acryl- of alkydharsverf.

#### **Gebarsten verf- en laklagen:**

Oude lagen verwijderen met behulp van Dako Super Afbijtzalf o.b. en nawassen met water.

Houtporiën uitboenen met Scotch Brite (medium) en water.

Verder behandelen als nieuw werk.

### VERPAKKING:

Bussen van 375 cc, 750 cc en 2 liter.

### HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.