

NOVATON BASISVERF synthetisch

Reukarme synthetische basisverf op basis van acrylaat voor buiten en binnen.

TOEPASSING:

Als basisverf voor wanden en muren waarin vervolgens Novaton grit of Novaton grenette wordt gespoten, zowel bij nieuwbouw als bij onderhoud- en renovatiewerkzaamheden.

KENMERKEN:

Weer-, water- en alkalibestendig, onverzeepbaar, waterdampdoorlatend, was- en schrobvast, spanningsarm, uitermate sterk en duurzaam, voorkomt regendoorslag. Bevat alleen extreem reukarm en aromaatvrij oplosmiddel (bevat geen terpentine).

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 1,25 kg./ltr.
Glansgraad	zijdeglans.
Kleur	kleuren volgens Novaton kleurenwaaier.
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na ca. 4 uur.
Overschilderbaar	na ca. 24 uur met Novaton Topcoat.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	ca. 1 liter op 2,5 m ² .
Applicatiemethode	roller, kwast, blokwitser e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.
Was- en schrobvastheid	bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd.
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met dispersieverven.
Verdunning	onverdund gebruiken.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog en vetvrij.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.
Geschikt op alkalische ondergronden zoals winddroog beton, schuur- en pleisterwerk etc.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Eventuele zoutuitslag bij metselwerk droog afborstelen.
Bij beton dient de cementschil te worden verwijderd.
Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Novaton Porex.
Licht poederende ondergronden voorstrijken met Novaton Porex.
Basisverf in een volle laag aanbrengen (ca. 1 liter voor 2,5 m²).
Grit of grenette in de nog natte basisverf spuiten.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met Dakosol DT of terpentine.

NOVATON BASISVERF synthetisch

Vervolg

SYSTEMEN:

Onbehandelde ondergronden:

Ontdoen van ongerechtigheden.

Sterk zuigende of licht poederende ondergronden impregneren met Novaton Porex.

Na droging een volle laag Novaton basisverf aanbrengen.

Novaton grit of grenette in de natte basisverf spuiten met b.v. putzmeister spuit.

Oude intacte dispersie, olie- en alkydharsmuurverflagen:

Geheel afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.

Glanzende olie- en alkydharsmuurverflagen mat schuren.

Eventuele gebreken bijwerken.

Een volle laag Novaton basisverf aanbrengen.

Novaton grit of grenette in de natte basisverf spuiten met b.v. putzmeister spuit.

Licht poederende, intacte oude verflagen:

Geheel afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.

Impregneren met Novaton Porex.

Na droging een volle laag Novaton basisverf aanbrengen.

Novaton grit of grenette in de natte basisverf spuiten met b.v. putzmeister spuit.

Board, gips-, spaanderplaat e.d.:

Spijkergaatjes e.d. vullen.

Voorstrijken met Novaton Porex.

Na droging een volle laag Novaton basisverf aanbrengen.

Novaton grit of grenette in de natte basisverf spuiten met b.v. putzmeister spuit.

VERPAKKING:

Bussen van 12 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.