

# **NOVATON BASISVERF waterbasis**

**Reukarme watergedragen basisverf op basis van  
polymeerdispersie voor buiten en binnen.**

**TOEPASSING:**

Als basisverf voor wanden en muren waarin vervolgens Novaton grit of Novaton grenette wordt gespoten, zowel bij nieuwbouw als bij onderhoud- en renovatiewerkzaamheden.

**KENMERKEN:**

Weer-, water- en alkalibestendig, onverzeepbaar, waterdampdoorlatend, was- en schrobvast, spanningsarm, reukarm, uitermate sterk en duurzaam, voorkomt regendoorslag.

**BASISGEGEVENS:**

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichtheid                       | ca. 1,4 kg./litr.                                                                            |
| Glansgraad                      | zijdeglans.                                                                                  |
| Kleur                           | kleuren volgens Novaton kleurenwaaier.                                                       |
| Droogtijden bij 20°C en 65% RV: |                                                                                              |
| Stofdroog                       | na ca. 3 uur (op niet zuigende ondergrond).                                                  |
| Overschilderbaar                | na ca. 24 uur met Novaton Topcoat waterbasis.                                                |
| Relatieve luchtvochtigheid      | maximaal 85%.                                                                                |
| Praktisch rendement             | ca. 1 liter op 2,5 m <sup>2</sup> .                                                          |
| Applicatiemethode               | roller, kwast, blokwitter e.d.                                                               |
| Minimale verwerkingstemperatuur | ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.                                                    |
| Buitenduurzaamheid              | zeer goed buitenduurzaam.                                                                    |
| Was- en schrobvastheid          | bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd. |
| Overschilderbaarheid            | goed overschilderbaar met dispersieverven.                                                   |
| Vergelingsweerstand             | niet vergelend.                                                                              |
| Verdunning                      | onverdund gebruiken.                                                                         |

**ONDERGRONDCONDITIE:**

Droog en vetvrij.  
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.  
Geschikt op alkalische ondergronden zoals winddroog beton, schuur- en pleisterwerk etc.

**GEBRUIKSINSTRUKTIE:**

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.  
Eventuele zoutuitslag bij metselwerk droog afborstelen.  
Bij beton dient de cementhuid te worden verwijderd.  
Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Novaton Porex.  
Licht poederende ondergronden voorstrijken met Novaton Porex.  
Basisverf in een volle laag aanbrengen (ca. 1 liter voor 2,5 m<sup>2</sup>).  
Grit of grenette in de nog natte basisverf spuiten.  
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

# **NOVATON BASISVERF waterbasis**

## **Vervolg**

### **SYSTEMEN:**

#### **Onbehandelde ondergronden:**

Ontdoen van ongerechtigheden.

Sterk zuigende of licht poederende ondergronden impregneren met Novaton Porex.

Na droging een volle laag Novaton basisverf aanbrengen.

Novaton grit of grenette in de natte basisverf spuiten met b.v. putzmeister spuit.

#### **Oude intacte dispersie, olie- en alkydharsmuurverflagen:**

Geheel afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.

Glanzende olie- en alkydharsmuurverflagen mat schuren.

Eventuele gebreken bijwerken.

Een volle laag Novaton basisverf aanbrengen.

Novaton grit of grenette in de natte basisverf spuiten met b.v. putzmeister spuit.

#### **Licht poederende, intacte oude verflagen:**

Geheel afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.

Impregneren met Novaton Porex.

Na droging een volle laag Novaton basisverf aanbrengen.

Novaton grit of grenette in de natte basisverf spuiten met b.v. putzmeister spuit.

#### **Board, gips-, spaanderplaat e.d.:**

Spijkergaatjes e.d. vullen.

Voorstrijken met Novaton Porex.

Na droging een volle laag Novaton basisverf aanbrengen.

Novaton grit of grenette in de natte basisverf spuiten met b.v. putzmeister spuit.

### **VERPAKKING:**

emmers van 10 liter.

### **HOUDBAARHEID:**

In onaangebroke originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.