

# EKLATANT SNELGROND

**Sneldrogende grondverf voor binnen en buiten op basis van alkydhars.**

**TOEPASSING:**

Als sneldrogende grondverf voor binnen en buiten op nieuw hout, harde kunststof, aluminium, over oude verflagen en over goed uitziend schilderwerk.  
Als hechtgrond voor binnen en buiten op harde kunststof en aluminium.

**KENMERKEN:**

Opvallend goede vloeijing, zeer goede vulling, vochtregulerend en geeft een goed gesloten matte ondergrond. Door de snelle droging is het mogelijk een aantal werkzaamheden snel na elkaar (op één dag) uit te voeren. Bij renovatie en onderhoud wordt hierdoor een besparing op arbeids-, klim- en steigerkosten verkregen.

**BASISGEGEVENS:**

Dichtheid	ca. 1,3 kg./litr.
Kleur	wit en donkergrijs.
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na 60 minuten.
Overschilderbaar	na 3 uur.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	1 liter op 10-12 m <sup>2</sup> bij kwast-applicatie (afhankelijk van de kwaliteit en de vorm van de ondergrond).
Applicatiemethode	roller, kwast, luchtsput, e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C. (bij +5°C is de droogtijd minimaal 10 uur).
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met zichzelf en andere alkydharsverven.
Verdunning	terpentine maximaal 5%.

**ONDERGRONDCONDITIE:**

Droog, schoon en vetvrij.  
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.

**GEBRUIKSINSTRUKTIE:**

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.  
De ondergrond moet goed droog zijn.  
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine.

# EKLATANT SNELGROND

## Vervolg

### SYSTEMEN:

#### **Nieuw werk:**

De ondergrond vooraf stof- en vetvrij maken.

De eerste laag schraal opbrengen (met ca. 10% terpentine verdunnen).

Volgende laag c.q. lagen onverdund opbrengen.

Na droging aflakken met een acryl- of alkydharsverf.

#### **Oude intacte verf- en laklagen:**

De ondergrond afwassen met ammoniakwater en/of goed schuren.

Intacte menielagen of primers zonodig ontvetten en/of schuren.

Na droging aflakken met een acryl- of alkydharsverf.

#### **Gebarsten verf- en laklagen:**

Oude lagen verwijderen met behulp van Dako Super Afbijtzalf o.b. en nawassen met water.

Houtporiën uitboenen met Scotch Brite (medium) en water.

Verder behandelen als nieuw werk.

#### **Harde kunststof en aluminium:**

De ondergrond vooraf stof- en vetvrij maken.

Minimaal 2 lagen aanbrengen met tussenpozen van ca. 3 uur (bij 20°C).

### VERPAKKING:

Bussen van 250 cc, 750 cc en 2½ liter.

### HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.